



## **Sehestedter Naturfarben**

Öle - Lacke - Farben

### **Arbeitsanleitung**

#### **Fußboden-Hartharzöl weiß**

##### **Vorarbeiten:**

Die Oberfläche vor dem Ölen mit 100er-Schliff, am besten auch mit 120er-Endschliff, glatt schleifen. Je gründlicher das Holz geschliffen ist, desto besser kann es geölt werden.

##### **1. Anstrich mit Sehestedter Fußboden-Hartharzöl farblos:**

- Das Hartharzöl bis zur Sättigung mit Pinsel, Flächenstreicher oder Auftragsbesen (keine Rolle) auftragen.
- Nach 30 bis 45 Minuten Überstände verteilen und gegebenenfalls mit Schwamm oder Baumwolltuch abnehmen.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 1.0l auf 10m<sup>2</sup>.

##### **2. Anstrich mit Sehestedter Fußboden-Hartharzöl weiß:**

- Gleiches Vorgehen wie beim Erstanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Nach Trockenzeit von 16-24 Stunden weiße Schicht aufbringen. Nach 30 bis 45 Minuten wieder Überstände abnehmen.
- Verbrauch: 0.8l auf 10m<sup>2</sup>.

##### **3. Anstrich / „Opferschicht“ mit Sehestedter Fußboden-Hartharzöl farblos:**

- Gleiches Vorgehen wie beim Erst- und Zweitanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 0.4l auf 10m<sup>2</sup>.

##### **Weiterbehandlung:**

- *Sehestedter Chitowachs* (Siehe: Arbeitsanleitung Fußbodenpflege).
- *Sehestedter Pflegeöl* (zur Ausbesserung von besonders beanspruchten Flächen).
- *Sehestedter Carnauba-Bohnermilch* (zur Nachpflege von zusätzlich gewachsenen Böden).

##### **Reinigung:**

- *Sehestedter Intensivreiniger* (normale und intensive Reinigung).
- *Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs*.

##### **Gebindegrößen:**

40ml, 0,75l, 2,5l, 5,0l.