



**Sehestedter Naturfarben**

Öle - Lacke - Farben

## **Arbeitsanleitung**

### **Fußboden-Hartharzöl**

#### **Vorarbeiten:**

Die Oberfläche vor dem Ölen mit 100er-Schliff, am besten auch mit 120er-Endschliff, glatt schleifen. Je gründlicher das Holz geschliffen ist, desto besser kann es geölt werden.

#### **1. Anstrich:**

- Das Hartharzöl bis zur Sättigung mit Pinsel, Flächenstreicher oder Auftragsbesen (keine Rolle) auftragen.
- Nach 30 bis 45 Minuten Überstände verteilen und gegebenenfalls mit Schwamm oder Baumwolltuch abnehmen.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 1.0l auf 10m<sup>2</sup>.

#### **2. Anstrich:**

- Gleiches Vorgehen wie beim Erstanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 0.8l auf 10m<sup>2</sup>.

#### **3. Anstrich:**

Notwendig auf strapazierten Oberflächen (z.B. in Küche und Bad).

- Gleiches Vorgehen wie beim Erst- und Zweitanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 0.4l auf 10m<sup>2</sup>.

#### **Weiterbehandlung:**

- *Sehestedter Chitowachs* (Siehe: Arbeitsanleitung Fußbodenpflege).
- *Sehestedter Pflegeöl* (zur Ausbesserung von besonders beanspruchten Flächen).
- *Sehestedter Carnauba-Bohnermilch* (zur Nachpflege von zusätzlich gewachsenen Böden).

#### **Reinigung:**

- *Sehestedter Intensivreiniger* (normale und intensive Reinigung).
- *Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs*.

#### **Gebindegrößen:**

40ml, 0,75l, 2,5l, 5,0l, 10,0l.

**Sehestedter Naturfarben**

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: [info@sehestedter-naturfarben.de](mailto:info@sehestedter-naturfarben.de)

[www.sehestedter-naturfarben.de](http://www.sehestedter-naturfarben.de)